



## XPS N-W-PZ-I XPS N-III-PZ-I



Type N (cellules contenant de l'air) à surface rugueuse et gaufrée des deux côtés. Finition latérale : droite

### Murs par l'intérieur (mur de douche)

Également adapté pour isolation des ponts thermiques (coupure thermique pour les retours de fenêtre et plafonnage directement sur notre XPS) et pied de mur en façade

✓ Surface à structure gaufrée pour une bonne adhérence aux colles et enduits

### VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R m <sup>2</sup> K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Panneaux/ colis	m <sup>2</sup> / colis	Colis/ palette	m <sup>2</sup> / palette	Dispo	Code SAP
0,60	20	1.250	600	21	15,75	12	189,00	S	2125817
0,90	30	1.250	600	14	10,50	12	126,00	S	2117560
1,20	40	1.250	600	10	7,50	12	90,00	S	2117618
1,50	50	1.250	600	8	6,00	12	72,00	S	2117561
1,80	60	1.250	600	7	5,25	12	63,00	S	2117608
2,20	80	1.250	600	5	3,75	12	45,00	D	2117604
2,80	100	1.250	600	4	3,00	12	36,00	D	2117619
3,35	120	1.250	600	3	2,25	14	31,50	D	2117601
4,00	140	1.250	600	2	2,25	12	27,00	D	2141595

S = stock (produits toujours en stock) · D = délai nous consulter · NS = Minimum de commande, délai nous consulter

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<p><b>Caractéristiques obligatoires</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conductivité thermique déclarée (<math>\lambda_D</math>)</li> <li>Classement feu (EUROCLASSE)</li> <li>Tolérance d'épaisseur</li> <li>Contrainte en compression CS (10/Y)</li> </ul>	<p>0,034 à 0,036 W/mK</p> <p>E</p> <p>T1</p> <p>Ep. 20-40 mm: CS(10/Y) 200 kPa</p> <p>Ep. 50-120 mm: CS(10/Y) 300 kPa</p>
<p><b>Caractéristiques spécifiques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stabilité dimensionnelle DS(TH)</li> <li>Déformation sous charge et T° DLT(2)</li> <li>Résistance à la traction perpendiculaire aux faces TR</li> </ul>	<p>&lt; 5%</p> <p>&lt; 5%</p> <p>200 kPa</p>